

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® PACK & PLY

ÉLLIOTIS, ÉPICÉA, PIN RADIATA

CARACTÉRISTIQUES

PIN ELLIOTIS

Composition : 100 % Pin Elliotis
 Face choix C+ Ép. ≥ 1 mm
 Contreface choix C Ép. ≥ 1 mm

ÉPICÉA

Composition : 100% Épicéa
 Face choix II Ép. ≥ 1 mm
 Contreface choix III Ép. ≥ 1 mm

PIN RADIATA

Composition : 100 % Pin Radiata
 Face choix A Ép. ≥ 1 mm
 Contreface choix C Ép. ≥ 1 mm

APPLICATIONS

Emballage et caisserie (Elliotis)
 Menuiserie intérieure / Agencement (Pin Radiata/Épicéa)
 Usage structurel : Oui (Épicéa et Pin Radiata)


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9mm
 Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide
 Épicéa et Pin Radiata Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
 Prestation de découpe et de finition
 Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
 Autres formats

PROFIL



CONFORMITÉS ET GARANTIES



Pour Épicéa et Pin Radiata

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DISPONIBILITÉS PRODUITS



Pin Elliotis

Épicéa

Pin Radiata



FORMATS	ÉP.	NOMBRE DE PLIS		
		PIN ÉLLIOTIS	ÉPICÉA	PIN RADIATA
2,50 x 1,25 m	7 mm	3	-	-
	9 mm	5	3	3
	12 mm	5	5	5
	15 mm	5	5	5
	18 mm	7	7	7
2,50 x 1,53 m	21 mm	7	7	7
	24 mm	9	9	9
	30 mm	11	-	-
2,50 x 1,53 m	9 mm	5	-	-
	15 mm	5	-	-

LE +

Pour l'emballage et la caisserie, le Skylty® Pack Elliotis présente une très bonne résistance à l'arrachement.



1. Agencement en Pin Radiata / 2. Caisnes d'emballage en Pin Elliotis / 3. Pin Radiata

LE CONSEIL DE L'EXPERT

En agencement, nous préconisons les panneaux Skylty® Ply Pin Radiata et Épicéa, avec des qualités de face adaptées aux projets.